

Lyx[®] Bond DIGITAL

Produits : lyx[®] Bond DIGITAL

Propriétés	Standard	Unité	Valeur
Épaisseur du panneau		mm	3
Tolérance d'épaisseur du panneau		mm	±0,15
Parements			Aluminium
Alliage des parements	-	-	3003
Épaisseur des parements	-	mm	0,20
Tolérance d'épaisseur des parements		mm	±0,02
Noyau			Polyéthylène
Laquage	-	-	Polyester
Poids	-	Kg/m ²	4,43
Tolérance de largeur du panneau		mm	-1,0 / +1,5
Tolérance de longueur du panneau		mm	-1,0 / + 3,0
Tolérance de la diagonale		mm	≤ 3,0
Planéité horizontale		mm	≤ 2
Allongement minimum	EN 455-2	%A50	≥ 2
Résistance aux chocs	-	Kg/cm ²	40
Absorption sonore	ASTM C423	NRC	0,045
Coefficient de conduction sonore	ISO 717-1	dB	24
Coefficient de conduction thermique	EN 12664	W/m ² K	0,0066
Résistance à la traction	EN 455-2	N/mm ²	Rm > 145